

DEFINICIÓN

MEGAX es un aparejo acrílico de 2 componentes, para la reparación de carrocerías. En el desarrollo de **MEGAX**, se han cuidado especialmente dos aspectos: su calidad y su fácil aplicación en el taller.

MEGAX posee un óptimo poder aislante además de muy buena adherencia sobre masillas, fondos y pinturas endurecidas debidamente lijadas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílico 2 componentes		
	M0	M1	X5 New Formula
Color:	Blanco	Gris claro	Gris oscuro
Peso específico:	1,6 kg/l	1,6 kg/l	1,6 kg/l a 20°C
Espesor film seco:	200 micras	200 micras	200 micras 2 capas
VOC:	426 g/l	390 g/l	400 g/l Fondo Megax
	398 g/l	418 g/l	430 g/l Mezcla de Aplicación
Residuo seco:	75 %	73 %	75 % Mezcla de Aplicación
Rendimiento:	3,5 m ² /l	3,5 m ² /l	3,5 m ² /l 200 micras

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- MX503 Catalizador estándar
- MX603 Catalizador rápido
- MX703 Catalizador extra-rápido

 		
Tª (°C)	Catalizador	
< 18	MX603	MX703
18 - 25	MX503	MX603
> 25	MX503	MX503-MX603

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Masilla	Pintura OEM	Cataforesis
	P240	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

PROPORCIÓN MEZCLA

Megax	A + B			
MX503	100:20	5 : 1	60'' F/4 20°C	45'
MX603	volumen 100:12			40'
MX703	peso			35'

MÉTODO DE APLICACIÓN

					
	mm	bar	cm		
	1,8 - 2,0	2-3	15-20	2	5' 20°C
	1,7 - 1,9	3	10	2	

SECADO

20° C

60° C

IR - OC

				
MX503	30'	60'	4 h	4 h
MX603	25'	50'	3 h	3 h
MX703	20'	45'	2,5 h	2,5 h

		
MX503	30'	30'
MX603	30'	30'
MX703	30'	30'

	DISTANCIA LAMPARA	FLASH OFF	FULL BAKE
MX503	80 cm	5'	7'
MX603	80 cm	5'	7'
MX703	80 cm	5'	7'

LIJADO

			
	ORBITA		
INICIAL	3	P360	P360
FINAL		P600	P600

TABLA COLORES

Grey Choice	Colores	Proporción mezcla		Acabados recomendados
		M0 / X5	M1 / X5	
R1		100:0 (M0:X5)	-	Blanco Amarillo Naranja
R2		90:10 (M0:X5)	100:0 (M1:X5)	Rojo
R3		52:48 (M0:X5)	60:40 (M1:X5)	Verde, azul y gris claros Verde, azul, rojo y gris metalizados claros Amarillo, beige, naranja
R4		25:75 (M0:X5)	35:65 (M1:X5)	Verde, azul y gris oscuros Verde, azul y gris metalizados oscuros
R5		0:100 (M0:X5)	0:100 (M1:X5)	Negro Negro metalizado

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

Un año en embalaje original no abierto.

SUGERENCIA:

Para evitar marcas en el contorno del parche, aplicar el fondo en un área suficientemente amplia para que durante el lijado se elimine totalmente la zona del pulverizado.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.