



PRIMERPLAST

C30VERSIÓN: 140618
Pág: 1/2

IMPRIMACIÓN 1K PARA PLÁSTICOS

DEFINICIÓN

PRIMERPLAST es una imprimación 1K transparente, lista al uso. Tiene la función de promotor de adherencia para las partes plásticas de los vehículos.

Posee adherencia a múltiples soportes plásticos utilizados en carrocería, a excepción del Polietileno (PE).

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Polioléfina clorada
Color:	Incoloro
Peso específico:	0,87 kg/l a 20°C
Espesor de film seco:	2 - 4 µm por capa
VOC:	830 g/l 2004/42/EC - IIB (e)(840)(830)
Rendimiento:	10-20 m ² /l

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		PLÁSTICO REPARADO
	P240	✓
	DA93/WD93 Paño DC3430	✓

PROCESO		PLÁSTICO NUEVO
	DA93/WD93	✓
	Robrite Gris	✓
	DA93/WD93 Paño DC3430	✓

MÉTODO DE APLICACIÓN

					
mm	bar	cm			
Agitar antes de usar	1,3-1,5	2	15-20	1-2	5'

SECADO

		
20°C	10'	20'

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

SUGERENCIA:

Para obtener una guía de aplicación se puede tintar PrimerPlast con un 5% máximo de pasta pigmentada Disolac en peso. Si se requiere cubrición es recomendable tintar con pasta pigmentada Disolac metalizada.