



ISOLCAR FX2

C32VERSIÓN: 180202
Pág: 1/3

AISLANTE MONOCOMPONENTE

DEFINICIÓN

ISOLCAR FX2 es un fondo aislante 1K para la reparación de carrocerías.

Como principales características destacan su elevado poder de cubrición, rápido secado, un buen lijado y facilidad de empleo por ser un producto monocomponente.

Ofrece la opción de diluir la mezcla con proporción 1:1, conservando las ventajas y aportando un mayor rendimiento del producto.

ISOLCAR FX2 proporciona una base adecuada para un buen acabado sin absorber el brillo de la pintura.

Por su rápido secado, **ISOLCAR FX2** es adecuado para las reparaciones que deban realizarse en un reducido espacio de tiempo.

Con el uso de **ISOLCAR FX2** recomendamos repintar con nuestros productos Opacryl y Dicrom.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Nitrosintética
Color:	Gris claro
Peso específico:	1,2 kg/l a 20°C

Proporción Mezcla	1:1	2:1	
Espesor film seco	25-30 micras	40-45 micras	2 capas
VOC	608 g/l		Isolcar FX2
	840 g/l	767 g/l	Mezcla de aplicación
Viscosidad (20°C)	16"	30"	CF/4
Residuo seco	48%		Isolcar FX2
	27%	35%	Mezcla de aplicación
Rendimiento	15 m ² /l	9 m ² /l	

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Masilla	Pintura OEM	Cataforesis
	P360	√	√	√
	DA93	√	√	√

PROPORCIÓN MEZCLA

<i>Isolcar</i> FX2				
SO72	100:50-70 volumen 100:37 peso	2:1	100:100 volumen 100:75 peso	1:1

MÉTODO DE APLICACIÓN

	 mm	 bar	 cm		
	1,5-1,7	2-2,5	15-20	2	5
 HVLP	1,5-1,7	2	10	2	20°C

SECADO

 20°C				
1:1	3'	5'	45'	1h
2:1	5'	7'	1h	1h15'

LIJADO

					
INICIAL	P400	P400	INICIAL	P600	P600
FINAL	P600	P600	FINAL	P800	P800

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

SUGERENCIA:

Utilizar Isolcar FX2 como guía para comprobar que los cantos donde se ha aplicado masilla están bien perfilados.