



HIDROTEX

D16VERSIÓN: 121212
Pág: 1/2

ANTIGRAVILLA BASE AGUA

DEFINICIÓN

HIDROTEX es un tratamiento antigravilla de base acuosa. Debido a la ausencia de disolventes y a su tecnología renovada es un producto no agresivo para la salud y el medioambiente. Por ello cumple con las reglamentaciones de los países más exigentes.

HIDROTEX es aplicable en las zonas donde se desee una buena protección antigrava ya que, una vez seco, forma un film elástico y resistente a la abrasión.

Por su fuerte tixotropía, **HIDROTEX** es un producto fácilmente aplicable ya que posee una buena fluidez en el momento de su aplicación.

HIDROTEX es aplicable sobre imprimaciones epoxi, fondos poliuretánicos, pintura endurecida e incluso sobre chapa desnuda sin que se produzca corrosión. **HIDROTEX** puede recubrirse, después de 60 minutos, con cualquier tipo de pintura de carrocería.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Elastómeros
Color:	Gris, Negro
Peso específico:	1,2 kg/l a 20°C
Rendimiento:	6-7 m ² /l
VOC:	93 g/l Gris, 94 g/l Negro

APLICACIÓN

	 Kg/cm ²		 cm
	HP	RB1	
Texturado fino	2-3	4-5	10-15
Texturado grueso	1-2	2-3	20-30
Banda texturada	1,5	2,5	3

SECADO

El secado depende de la ventilación, la temperatura ambiente, la humedad relativa y del espesor. Como guía general, el producto está seco y puede ser repintado una vez que haya cambiado el color de toda la pieza.

				JET DRY	
	23°C 60 % H.R. 200 micras	60°C	IR		
HIDROTEX	1h	5'	5'	30'	1h

OBSERVACIONES

Para favorecer el secado, aplicar en zonas bien ventiladas.
No aplicar con una humedad relativa superior al 80%.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Utilizar preferentemente agua caliente. Si el producto está seco utilizar acetona.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

En embalaje original no abierto, un año desde la fecha de fabricación.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

SUGERENCIA:

Aumentar progresivamente el caudal del producto para conseguir un espesor y ancho de banda deseados.