



RPG 60

D18

VERSIÓN: 160915
Pág:1/2

ADHESIVO POLIURETÁNICO PARA LUNAS 1K

DEFINICIÓN

RPG 60 es un adhesivo de poliuretano monocomponente para el encolado de cristales, que seca en contacto con la humedad del aire. Especialmente indicado para la sustitución rápida de lunetas, parabrisas, cristales laterales, soporte de los retrovisores laterales y cierre de los deflectores, también puede ser aplicado en todas aquellas partes del vehículo que se encuentran pegadas a la estructura. Seca muy rápidamente, de manera que el vehículo con 2 airbags puede conducirse en 1 hora dadas unas condiciones de 23°C y 50% H.R.

Para mejorar la adherencia, usar un desengrasante y promotor de adherencia indicado para la limpieza de las zonas del cristal que deben ser tratadas con **RPG 60**.

RP 630 es una imprimación adherente que garantiza la perfecta adherencia de **RPG 60** sobre la superficie a tratar, y a la vez protege al poliuretano de las radiaciones U.V. y la corrosión.

CARACTERÍSTICAS

Naturaleza:	Poliuretano
Color:	Negro
Peso específico:	1,2 kg/l a 20°C

APLICACIÓN

1) Preparación del cristal:

- Asegurarse que la superficie del cristal esté limpia y seca. Usar un paño de algodón seco y limpio, humedecerlo con desengrasante y pasarlo por el contorno del cristal donde debe ser aplicado el adhesivo, dejando una capa muy fina. A continuación, secar la superficie así preparada con un paño limpio y seco y dejar secar el tiempo recomendado de al menos 3 minutos.
- Aplicar la imprimación **RP 630** dentro de las 4 horas siguientes a la aplicación del desengrasante, consultar fabricante. Agitar el frasco para asegurar la homogeneidad. Abrirlo y aplicar la imprimación mediante un pincel sobre la superficie preparada, dejando una película fina y evitando repasar las zonas imprimadas previamente. El secado se consigue en 5 minutos y se debe aplicar el adhesivo antes de 3 horas. Si el tiempo de secado sobrepasa las 3 horas, reactivar con desengrasante. **ATENCIÓN:** El RP 630 no debe ser aplicado sobre el cordón de adhesivo viejo.

Desengrasante		RP 630		
				
	MIN. 3' MAX. 4h	RP 630	RP 630	MIN. 5' MAX. 3h

2) Preparación de la carrocería:

- a) Aplicar desengrasante directamente sobre el viejo cordón de poliuretano recién cortado o sobre la carrocería en caso de que éste haya sido eliminado totalmente.

3) Aplicación del adhesivo:

- a) Extrusionar el cordón sobre el marco de la carrocería o contorno del cristal empezando por la parte central inferior del cristal. Después de la extrusión, el cristal debe ser colocado inmediatamente.

RPG 60			
			
RPG 60	30'	1,6 mm / 5 h	AIRBAG
			1h

PROPIEDADES DEL PRODUCTO CURADO

	RPG 60	Unidades
Dureza Shore A	58	N/mm ²
Resistencia a ruptura	10	N/mm ²
Resistencia al cizallamiento	5	N/mm ²
Elongación a ruptura	400	%

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C. Proteger especialmente de la humedad.

GARANTÍA

12 meses en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.