



MULTY SEAL

D30VERSIÓN: 190603
Pág:1/3

SELLADOR 2K

DEFINICIÓN

Sellador Acrílico 2K de calidad premium para el repintado automotriz. Especialmente indicado para aplicaciones húmedo sobre húmedo. Excelente para el repintado de piezas nuevas, así como para establecer una capa base uniforme sobre las áreas de reparación antes de la aplicación del color. Puede utilizarse también como *primer surfacer* en superficies previamente lijadas. Se puede aplicar sobre cataforesis y en acabado OEM sin necesidad de lijar.

Compatible con la mayoría de sistemas bicapa y monocapa en el mercado, tiene excelentes propiedades de nivelación y retención del color.

Disponible en negro, gris y blanco, se pueden mezclar en las relaciones establecidas en la tabla GreyCrom obteniendo una amplia variedad de colores para una cobertura de color óptima. Incluido también en el software iCrom.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílica	
Color	Gris, Negro & Blanco	
Peso específico:	1,2 kg/l (20°C)	
Espesor film seco:	15-35 micras (1 mano)	
VOC:	510 g/l	Mezcla de aplicación sin disolvente (100:25:0 vol)
	539 g/l	Mezcla de aplicación con disolvente (100:25:10 vol)
	585 g/l	Mezcla de aplicación con disolvente (100:25:25 vol)

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

Catalizador:
P4000 Catalizador lento
P5000 Catalizador estándar
P6000 Catalizador rápido

Disolvente:
S324 Disolvente lento 2k
S322 Disolvente estándar 2k

Tª (°C)	Catalizador + disolvente	
	< 18	P6000+S322
18 - 25	P5000+S322/S324	P5000/P4000+S324
> 25	P4000+S324	P4000+S324

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Pintura OEM
	P400-P500 o Robrite	OPCIONAL
	DA93	✓

PROPORCIÓN MEZCLA

MULTY SEAL	A · B · C				
P4000	100:25:10-25 Volumen				4h
P5000					4:1:10-25
P6000	100:20:7-19 peso				3h

MÉTODO DE APLICACIÓN


	mm	bar	cm	
	1,3 - 1,4	2-3	15-20	1
	1,3 - 1,4	2	10-15	1

SECADO

20° C			
P4000	12'	17'	20' - 24h
P5000	7'	14'	20' - 24h
P6000	6'	11'	15' - 24h

En caso de repintar al cabo de un tiempo superior a las 24 horas, es necesario aplicar una nueva capa de Sealer o lijar y desengrasar la superficie con P400-P500 o Robrite gris.

TABLACOLORES

Grey Choice	Colores	Proporción mezcla % peso		Acabados recomendados
		Sealer Blanco / Sealer Negro	Sealer Blanco / Sealer Gris / Sealer Negro	
R1		100:0 (SB:SN)	100:0:0 (SB:SG:SN)	Blanco Amarillo Naranja
R2		89:11 (SB:SN)	75:25:0 (SB:SG:SN)	Rojo
R3		55:45 (SB:SN)	10:90:0 (SB:SG:SN)	Verde, azul y gris claro Verde, azul, rojo y gris metalizados claros Amarillo, beige, naranja metalizados
R4		30:70 (SB:SN)	0:70:30 (SB:SG:SN)	Verde, azul y gris oscuros Verde, Azul y gris metalizados oscuros
R5		0:100 (SB:SN)	0:0:100 (SB:SG:SN)	Negro Negro metalizado

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.