

SINT 780

Pintura alquídica 1k para aplicación a brocha

PRODUCTOS

Bases Pigmentadas	DISOLAC	20
Ligante	SINT 780	80
Diluyente	Multivalente	0-5%

DESCRIPCIÓN Y PROPIEDADES

- Alto brillo.
- Especialmente desarrollada para su aplicación a brocha y rodillo.
- Está destinada a la decoración.

CARACTERÍSTICAS DE SINT 780

Aspecto	Brillante	
Brillo	>90% a 60°, >80% a 20°	
Peso específico del Ligante	0,9 kg/l a 20°C	
Contenido en sólidos (ligante)	44-48% (peso)	40-44% (volumen)
Contenido en sólidos listo al uso (sin diluir)	49-54% (peso)	43-48% (volumen)
VOC listo al uso	< 500 g/l - 2004/42/EC - IIA(i)(500)	
Espesor film seco	30-40 micras (2 capas)	
Rendimiento teórico 1 µm por litro de ligante	425-625 m ² /l	
Rendimiento teórico 1 µm por litro de mezcla sin dilución	425-475 m ² /l	

SUSTRATO Y PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

	LIMPIEZA	LIJADO	LIMPIEZA FINAL
Pintura vieja	DA93	P360/400	DA93
IMPRIMACIONES			
Primanyl 5011	DA93	---	---
Primapox 6021	DA93	Opcional (P320)	DA93
Primapox 6041	DA93	Opcional (P320)	DA93
Primapur 9051	DA93	Opcional (P320)	DA93

Para aplicación sobre madera, es necesario el sellador previo. Para otro tipo de soporte consultar al Servicio Técnico (SAT).

APLICACIÓN

	Relación de mezcla Disolac+/Ligante (en peso)	20/80	
	Relación de mezcla Endurecedor (en volumen)	Pigmentados	Barniz
	Aplicación Electroestática (en volumen)	---	---

	Aplicación	% disolvente (VOLUMEN)	Viscosidad (20°C) COPA FORD 4	Presión (BAR)	Presión de Producto (BAR)	Boquilla (mm)	NºCapas x µm secas	Flash off (min)
	BROCHA	0-5%	60-70"					
	Vida de la mezcla:	--						

Si la aplicación requiere del uso de un aditivo, debe tenerse en cuenta en la adición de disolvente.

SECADO

 TEMPERATURA	 MANIPULABLE	SECO TOTAL
20° C	4h-4h30'	24h

Se desaconseja el curado horno.

El producto alcanza sus máximas prestaciones al cabo de 15 días de secado al aire (temperatura ambiente 18-22°C).

PRODUCTOS ADICIONALES PARA USOS ESPECIALES

SITUACIÓN	ADITIVO	DESCRIPCIÓN	EFEECTO
Cráteres	Aditivo Anti-cráter Disolac	Protección de la película de contaminaciones externas.	Anti-cráter; protección de la película.
Resistencia a la intemperie /filtros UV	Aditivo UV	Protección de la película de pintura de los rayos UV del Sol.	Aumenta la durabilidad de la película de pintura.
Sensibilidad a los	Flow Additive	Mejora la aplicabilidad, por	Mantiene la película

pulverizados/Secado demasiado rápido de la película		ejemplo en la aplicación de grandes superficies o en condiciones secas.	más tiempo abierta.
Desengrasado	DIS226 DA93	DIS226 para plásticos y superficies cargables electroestáticamente. DA93 para superficies que contengan elevado contenido de grasa.	

Para las instrucciones de uso de los aditivos de la tabla consultar la ficha técnica de cada producto.

OBSERVACIONES

- Se recomienda utilizar en cabina ventilada a 20°C.

LIMPIEZA DE EQUIPO

- Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

- Consultar la etiqueta del producto.
- Para más información consultar la ficha de seguridad.
- Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

- Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar.
- Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

- Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.

