



VT 141 CLEARCOAT 4:1

E67

VERSIÓN: 180706
Pág: 1/3

BARNIZ ACRÍLICO 2K

DEFINICIÓN

VT 141 BARNIZ 4:1 es un barniz acrílico poliuretánico 2k de muy fácil aplicación. En los casos en que se requiera, puede ser fácilmente pulido.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílico 2K	
Color:	Incoloro	
Peso específico:	1,0 kg/l a 20°C	
Viscosidad CF/4:	17" a 20°C	
Espesor film seco:	60 micras	2 capas
Rendimiento:	8-10 m ² /l	
Voc:	594 g/l	Aplicación
Residuo seco:	39 %	Aplicación
	36 %	VT 141 Barniz 4:1

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

CT4	Catalizador lento	S322	Diluyente estándar
CT5	Catalizador estándar	S324	Diluyente lento
CT6	Catalizador rápido		

		
Tª (°C)	Catalizador	Catalizador
< 18	CT6	CT6
18 - 25	CT5 - CT6	CT5 - CT4
> 25	CT5 - CT4	CT4

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Aplicar el **VT 141 BARNIZ 4:1** sobre la base bicapa una vez transcurrido el tiempo de evaporación recomendado por el fabricante.

VT 141 BARNIZ 4:1

BARNIZ ACRÍLICO 2K

E67

VERSIÓN: 180706
Pág: 2/3

PROPORCIÓN MEZCLA

VT 141 Barniz 4:1	A B C			
			20°C	
CT4				4h
CT5	100:25:0-5	4 : 1	17" F/4	
CT6				2,5 h

MÉTODO DE APLICACIÓN

	mm	bar	cm		
	1,2-1,4	2-2,5	15 - 20		
	1,5-1,7	2-3	15 - 20	2	5'
	1,2-1,4	2-2,5	10		

SECADO

20° C						60° C			IR - OC		
										FLASH OFF	FULL BAKE
CT4	40'	3h	4,5h	6h	7h	CT4	25'-30'	25'-30'	NEGRO	3'	5'
CT5	30'	2,5h	4h	5h	6h	CT5	20-25'	20-25'	BLANCO	4'	6'
CT6	20'	2h	3h	4h	5h	CT6	15-20'	15-20'			

OBSERVACIONES

La humedad altera los componentes del barniz y por lo tanto el equipo de aplicación debe estar absolutamente seco.

Cerrar inmediatamente el envase de catalizador después de su utilización.

En condiciones de humedad relativa superior al 70% y/o temperaturas inferiores a +10°C se recomienda secado a 60°C.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTIA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.