



GLOBAL 6000

E71VERSION: 180706
Pág: 1/3**BARNIZ 2:1**

DEFINICIÓN

Barniz acrílico poliuretánico 2k de alto brillo y fácil aplicación que permite realizar tanto reparaciones parciales como completas. Su dureza permite que, en aquellos casos en los que sea necesario, el proceso de pulido pueda realizarse de manera fácil y rápida.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílico 2K	
Color:	Incoloro	
Peso específico:	0,98 kg/l a 20°C	
Viscosidad CF/4:	16" a 20°C	
Espesor film seco:	35-40 micras	2 capas
Rendimiento:	9-10 m ² /l	
Residuo seco:	43%	Global 6000
	39%	Aplicación (100:50 vol)
Voc:	590 g/l	Aplicación (100:50 vol) 2004/42/EC - IIB(e)(840) 590g/l

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

- G 5004 Catalizador lento
- G 5005 Catalizador estándar
- G 5006 Catalizador rápido

		
Tª (°C)	Catalizador	Catalizador
< 18	G5006	G5005-G5006
18 - 25	G5005	G5004-G5005
> 25	G5004-G5005	G5004

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE

Aplicar el barniz **GLOBAL 6000** sobre la base bicapa una vez transcurrido el tiempo de evaporación recomendado por el fabricante.

PROPORCIÓN MEZCLA

GLOBAL 6000				
G 5004	100:50 volumen	2 : 1	16'' F/4	5h
G 5005	100:49,8 Peso			4h30'
G 5006				3h

MÉTODO DE APLICACIÓN

	mm	bar	cm		
	1,2 -1,5	2,2-2,5	15-20		
	1,3	2,2-2,5	15-20	2	5'
	1,2-1,4	2	10		

SECADO

20° C						60° C			IR - OC		
										FLASH OFF	FULL BAKE
G5004	25'	5h	7h	11h	12h	G5004	30'	5h	Claros	3'	5'
G5005	18'	3h	5h	10h	12h	G5005	25'	4h	Oscuros	4'	6'
G5006	15'	2h	4h	9h	10h						

OBSERVACIONES

La humedad altera los componentes del barniz y por lo tanto el equipo de aplicación debe estar absolutamente seco.
Cerrar inmediatamente el envase de catalizador después de su utilización.
En condiciones de humedad relativa superior al 70% y/o temperaturas inferiores a +10°C se recomienda secado a 60°C.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.