



GLOBAL 5000

E73VERSION: 180706
Pág: 1/2

BARNIZ 2:1

DEFINICIÓN

GLOBAL 5000 es un barniz acrílico poliuretánico para la reparación de carrocerías que destaca por su facilidad de aplicación, su brillo y su extraordinaria nivelación. Se aplica directamente 15-20 minutos después de la evaporación de las bases bicapa. Permite ser aplicado rápidamente gracias a su rápido flash off y a su buen curado. Permite ser lijado y pulido fácilmente con el fin de eliminar posibles imperfecciones.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Acrílico 2 componentes	
Color:	Incoloro	
Peso específico:	0,96 kg/l a 20°C	
Viscosidad CF/4:	14" a 20°C	
Espesor film seco:	50-60 micras	2 capas
Rendimiento:	9-10 m ² /l	
Residuo seco:	46%	Global 5000
	41%	Aplicación
Voc:	530 g/l	Aplicación 2004/42/EC - IIB(e)(840) 530g/l

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS

G 5004	Catalizador lento	S322	Diluyente estándar
G 5005	Catalizador estándar	S324	Diluyente lento
G 5006	Catalizador rápido		

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE SOPORTE

Aplicar el barniz **GLOBAL 5000** una vez transcurridos 15-20 minutos de evaporación de la base bicapa.

PROPORCIÓN MEZCLA

GLOBAL 5000				
			20°C	
G 5004	100:50 volumen			5 h
G 5005	100:49,5 Peso	2 : 1	14" F/4	
G 5006				3 h

MÉTODO DE APLICACIÓN

	mm	bar	cm		
	1,2-1,5	1,7-2,1	15-20		
	1,3	1,7-2,1	15-20	2	3'-5'
	1,2-1,4	2	10		

SECADO

20° C						50° C		IR - OC		
									FLASH OFF	FULL BAKE
G 5004	11'	4h	6h	9h	9h	G 5004	20'-25'	Oscuros	3'	5'
G 5005	9'	3h	5h	7h	9h	G 5005	15'-20'	Claros	4'	6'
G 5006	9'	2h	4h	6h	8h	G 5006	15'-20'			

OBSERVACIONES

La humedad altera los componentes del barniz y por lo tanto el equipo de aplicación debe estar absolutamente seco.

Cerrar inmediatamente el envase de catalizador después de su utilización.

En condiciones de humedad relativa superior al 70% y/o temperaturas inferiores a +10°C se recomienda secado a 60°C.

LIMPIEZA DEL EQUIPO

Limpiar con disolvente de limpieza antes del endurecimiento del producto.

SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar las fichas de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.