

DEFINICIÓN

AIRCOLOR ETCH PRIMER 1K es un promotor adherente monocomponente con poder anticorrosivo. Destaca por su excelente adherencia sobre múltiples sustratos como el galvanizado, aluminio, acero, entre otros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Promotor adherente sobre múltiples sustratos
- Protección anticorrosiva
- Gran rapidez de secado
- Se recomienda utilizarlo como promotor de adherencia. Repintar con un aparejo 1k o 2k para un mejor resultado.
- Puede aplicarse tanto para reparaciones parciales como para parches
- Se recomienda aplicar capas finas y uniformes para mejores resultados
- Consta de boquilla variable que permite ajustar la orientación de la aplicación sea horizontal o vertical.



CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Mezcla de resinas
Propelente:	DME
Color:	Gris
Peso específico:	0,8 Kg/l
Caudal:	0,95 ± 0,3 g/s
Presión Aerosol:	4,60 ± 0,5 bar a 25°C
Rendimiento:	2 m ² /aerosol
Espesor film seco:	7-15 µ/capa
Resistencia del envase al calor:	< 50 °C
VOC:	701 g/l Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Acero	Aluminio	Galvanizado
	P360	Opcional	Recomendable	Opcional
	DA93	✓	✓	✓

MÉTODO DE APLICACIÓN

				
Tipo boquilla: Transversal Blanca / Amarilla	1'	20-25 cm	1-2 capas	20'

SECADO

		
20°C	12'	15' -2h

OBSERVACIONES

La superficie debe estar limpia, seca, libre de suciedad y de polvo.
Agitar el aerosol antes de usar durante 1 minutos después de oír las bolas de mezcla.
Proteger las zonas que no deben ser pintadas.
Hacer una prueba de pintado. Comprobar el color.

LIMPIEZA DEL EQUIPO



SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +10°C y +25°C con humedad relativa máxima al 60%.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.