



PREFILL SB

H31

VERSIÓN: 171009
Pág:1/2

SPRAY RELLENABLE SOLVENT BASED

DEFINICIÓN

AIRCOLOR PREFILL SOLVENT BASED es un envase rellenable para preparación de pintura base disolvente. Contiene propelentes, disolventes y aditivos específicos para el envasado con 100 ml de pintura base y disolventes. Preenvasado con 275 ml de propelente, disolvente y aditivos, al cual se le añade 100 ml de pintura **DICROM** sin diluir con máquina de rellenar sprays, produciendo un producto listo al uso. Es posible que pueda haber unas ligeras diferencias del tono de color. Se puede aplicar tanto para reparaciones parciales como para parches.


Se recomienda probar la compatibilidad de **AIRCOLOR PREFILL SB** con la pintura que se vaya a utilizar. Cuando se utilicen pinturas de 2 componentes se tendrá en cuenta que el pot life es limitado.

AIRCOLOR PREFILL SB consta de una boquilla transversal que permite ajustar la orientación de la aplicación: horizontal o vertical.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Propelente:	DME	
Peso específico:	0,7 kg/l a 20°C	
Caudal:	1,8 ± 0,4 g/s	
Presión Aerosol:	4,5 ± 0,5 bar a 25°C	
VOC:	713 g/l	Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840)

MÉTODO DE APLICACIÓN

			
Tipo boquilla: Transversal Roja / Negra	1 min	15-20 cm	Añadir 100 ml de pintura DICROM sin diluir

OBSERVACIONES

La superficie debe estar limpia, seca, libre de suciedad y de polvo.
Agitar el aerosol antes de usar durante 1 minutos.
Proteger las zonas que no deben ser pintadas.
Hacer una prueba de pintado.
Pulverizar varias capas finas a la distancia recomendada.
El tiempo de secado depende del tipo de la pintura, del grosor de la capa y de la temperatura.
Repintable con barnices 1K o 2K.

LIMPIEZA DEL EQUIPO



SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +10°C y +25°C con humedad relativa máxima al 60%.

GARANTIA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico. ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.