



# AIRCOLOR 1K CLEAR COAT

## H36

VERSIÓN: 180528  
Pág: 1/2

### BARNIZ 1K

#### DEFINICIÓN

**AIRCOLOR 1K CLEAR COAT** es un barniz 1K de alto brillo, resistente a rayos UV, y de rápido secado, que puede aplicarse universalmente sobre todas las pinturas base. Al ser de fácil pulido es muy apto para reparaciones rápidas. Producto aplicable tanto en reparaciones parciales como parches.

**AIRCOLOR 1K CLEAR COAT** tiene una boquilla transversal que permite ajustar la orientación de la aplicación: horizontal o vertical.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Naturaleza:</b>	Resina acrílica termoplástica
<b>Propelente:</b>	DME
<b>Color:</b>	Transparente
<b>Peso específico:</b>	0,8 kg/l a 20°C
<b>Brillo (60°C):</b>	>80%
<b>Rendimiento:</b>	2 m <sup>2</sup> /aerosol
<b>Espesor film seco:</b>	15-20 μ/capa (2 pasadas)
<b>Resistencia del envase al calor:</b>	< 50 °C
<b>Resistencia del pintado al calor:</b>	150°C
<b>VOC:</b>	661 g/l Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840)

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

Aplicar el **AIRCOLOR 1K CLEAR COAT** una vez transcurridos 30 minutos de la base bicapa disolvente. No es adecuado para el repintado de pinturas base agua.

#### APLICACIÓN

#### SECADO

Tipo boquilla: Transversal Blanca / Amarilla	2'	20-25 cm	2-3 capas 50 μ	2-3'	20°C	5'-10'	10'-20'	24h	24h
					60°C	-	-	40'	40'

### OBSERVACIONES

Agitar el aerosol antes de usar durante 2 minutos después de oír el ruido del mezclador.  
Proteger las zonas que no deben ser pintadas.  
El secado depende de la temperatura ambiental, de la humedad así como del espesor aplicado.

### LIMPIEZA DEL EQUIPO



### SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

### ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

### GARANTIA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.  
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.