



# AIRCOLOR ACRYLIC PAINT

## H37

VERSIÓN: 180528  
Pág:1/2

### ACRYLIC PAINT

#### DEFINICIÓN

**AIRCOLOR ACRYLIC PAINT** es una pintura acrílica de alta calidad y con brillo satinado, apto universalmente para el pintado industrial rápido. Gracias a su pulverizado profesional también aplicable para superficies grandes. Una pigmentación extremadamente alta y aditivos específicos proporcionan un alto poder de cobertura, grosores de capas altos pero con reducida formación de chorreos y buena adherencia directamente sobre el metal. Producto aplicable tanto en reparaciones parciales como parches.

#### CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

<b>Naturaleza:</b>	Resina acrílica termoplástica
<b>Propelente:</b>	DME
<b>Color:</b>	Negro, Blanco
<b>Peso específico:</b>	0,8 kg/l a 20°C
<b>Brillo (60°C):</b>	>70% Brillante 70-50% Satinado <10% Mate
<b>Rendimiento:</b>	2,5 m <sup>2</sup> /aerosol
<b>Espesor film seco:</b>	15 μ/capa
<b>Resistencia del envase al calor:</b>	< 50 °C
<b>Resistencia del pintado al calor:</b>	120°C
<b>VOC:</b>	686 g/l Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840)

#### PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Pintura OEM	Fondo
	P360	√	√
	DA93	√	√

#### APLICACIÓN

2'	20-25 cm	2-3 capas	5'

#### SECADO

20°C	10'-15'	30'	1h	15' (*)

(\*) Para aumentar el grado de brillo y para mejorar la resistencia a la gasolina se puede repintar después de aprox. 15 min. (20°C) de secado con Barniz 1K

**OBSERVACIONES**

Agitar el aerosol antes de usar durante 2 minutos después de oír el ruido del mezclador.  
Hacer una prueba de pintado. Comprobar el color.  
El secado depende de la temperatura ambiental, de la humedad así como del espesor aplicado.

**LIMPIEZA DEL EQUIPO****SEGURIDAD**

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad.  
Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

**ALMACENAJE**

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

**GARANTIA**

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.  
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.