



AIRCOLOR SILVER WHEEL

H39

VERSIÓN: 190111
Pág:1/2

ALUMINIO LLANTAS

DEFINICIÓN

Pintura llantas es una laca acrílica de alta calidad y rápido secado. El pulverizado profesional de chorro ancho proporciona un excelente pintado y un acabado óptimo.

Consta de una boquilla transversal que permite ajustar la orientación de la aplicación: horizontal o vertical.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Resina acrílica termoplástica
Propelente:	DME
Color:	Aluminio
Peso específico:	0,7 kg/l a 20°C
Rendimiento:	2 m ² /aerosol
Espesor film seco:	10 µ/capa (2 pasadas)
Resistencia del envase al calor:	< 50°C
Resistencia del pintado al calor:	150°C
VOC:	708 g/l Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840)

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Pintura OEM	Fondo
	P240	✓	✓
	DA93	✓	✓

APLICACIÓN

Tipo boquilla: Transversal Blanca / Amarilla	2'	20-25 cm	2-3 capas	5'

SECADO

20°C	aprox. 10'	60'	15' (*)

(*) Para aumentar el grado de brillo y para mejorar la resistencia a la gasolina se puede repintar después de aprox. 15 min (20°C) de secado con Barniz 1K.

OBSERVACIONES

Agitar el aerosol antes de usar durante 2 minutos después de oír el ruido del mezclador.
Hacer una prueba de pintado. Comprobar el color.
El secado depende de la temperatura ambiental, de la humedad así como del espesor aplicado.

LIMPIEZA DEL EQUIPO



SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad.
Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Para cualquier información técnica consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.
ROBERLO SA declina cualquier responsabilidad debido a un uso incorrecto del producto.