



AIRCOLOR ZINC PRIMER SPRAY

H44

VERSIÓN: 201221
Pág:1/2

IMPRIMACIÓN DE ZINC 1K

DEFINICIÓN

Spray de zinc. 99% pureza del contenido de zinc. Evita la corrosión de hierro y acero, p.e. carrocerías de coches, tubos de escape, puertas, máquinas, herrajes, verjas, etc. La capa de zinc forma una película que proporciona una máxima protección contra la corrosión. Debido a su buena conductividad, muy apto para procesos de soldadura. Resistente al calor hasta 350°C.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS

Naturaleza:	Epoxiester		
Color:	Zinc Mate		
Peso específico:	1,2 kg/l a 20°C		
Propelente:	Dimetil éter		
Espesor film seco:	90 micras	4-5 capas	
Rendimiento:	2m² por aerosol 400ml		
VOC:	638 g/l	Aplicación 2004/42/EC - IIB (e)(840)(638)	

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE O SOPORTE

PROCESO		Acero	Electrozincado
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	DA93	✓	✓

MÉTODO DE APLICACIÓN

1'	25-30 cm	4-5 capas (90 micras)

SECADO

20°C	10'	20'-30'	24h

OBSERVACIONES

Agitar bien el aerosol antes de usar, aproximadamente durante un minuto después de escuchar el sonido del mezclador.
Aplicar sobre superficies limpias y secas. Elimine la corrosión con un cepillo de alambre.
Durante la aplicación, se recomienda agitar la lata periódicamente.
Si la boquilla se bloquea, reemplácela por una nueva.
Nunca aplique al equipo que está enchufado y utilízalo en áreas bien ventiladas.

LIMPIEZA DEL EQUIPO



SEGURIDAD

Consultar la etiqueta del producto. Para más información consultar la ficha de seguridad. Respetar las directivas de seguridad e higiene en el trabajo, así como las de eliminación de residuos.

ALMACENAJE

Mantener en lugar fresco y ventilado evitando la exposición directa a la luz solar. Conservar entre +5°C y +30°C.

GARANTÍA

Un año en embalaje original no abierto.

Estos productos son sólo para uso profesional. Debe consultarse la Ficha de Datos de Seguridad antes de utilizarlo y observarse los avisos de precaución que aparecen en los envases de los productos. Su uso correcto, acorde a su finalidad y respetando sus datos técnicos y de seguridad, proporcionados en estos documentos, es responsabilidad única y exclusiva del usuario. ROBERLO S.A.U declina cualquier responsabilidad debido al uso incorrecto de cualquier producto.

La información incluida en esta documentación se base en nuestro conocimiento científico y técnico en la fecha de su emisión. ROBERLO S.A.U se reserva el derecho a modificar y/o discontinuar toda o parte de la información en cualquier momento y sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario verificar la actualización de la información. La última versión de este documento reemplaza todas las versiones anteriores.

*Todas las cláusulas incluidas en este documento son aplicables a cualquier cambio o modificación futura.
Para cualquier información técnica adicional consulte con nuestro Servicio de Atención al Cliente o nuestro Departamento Técnico.*